

SELF-POLISHING ANTIFOULING „ALUPLUS”



Техническая информация

Описание продукта:

Самополирующаяся необрастающая краска на базе биоцидов новой генерации. Не содержит соединений олова ТВТ и оксидов меди. Проста в нанесении и обладает высокой укрывистостью и малым расходом.

Фасовка:

Фасовка: 0,75 л. 2,5 л

Применение



Рекомендуется для защиты корпуса ниже ватерлинии. Подходит для парусных и моторных лодок до 40 узлов.

Для применения на корпусах из:

- алюминия,
- стали,
- дерева,
- стеклопластика

Физико-химические характеристики

Цвет:	белый
Степень глянца:	матовый
Сухой остаток:	56%
Теоретический расход:	Толщина 11-12 м ² / дм ³
слоя (WFT):	90мк
Толщина слоя (DFT):	50мк

Подготовка поверхности



Для нанесения лакокрасочного покрытия, поверхность должна быть чистой и сухой. Температура поверхности должна быть выше чем температура точки росы. Высокая влажность в течении первых 24 часов после нанесения краски может негативно повлиять на качество поверхности

Удалить загрязнения с поверхности пресной водой под давлением (бесконтактная мойка). На чистую, сухую поверхность при необходимости нанести эпоксидный грунт[®] Sea-Line (эпоксидный антикоррозионный или легкий грунт Sea-Line[®]).

Нанесение:

Наносить безвоздушным способом или кистью/ валиком - позаботиться о достижении необходимой толщины сухого покрытия



	20°C	10°C
На отлип:	1 часов	2 часов
Полная сушка:	5 часов	8 часов
Нанесение очередного слоя	Min 5h	Min 8h
Спуск на воду:	Min 12 hours	24 hours

SELF-POLISHING ANTIFOULING „ALUPLUS”



Указанные временные интервалы должны рассматриваться только как рекомендуемые. Фактическое время высыхания может быть длиннее или короче в зависимости от: толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски и т.д. Максимальный временной интервал для нанесения последующего слоя данного продукта неограничен.

- Время спуска на воду после окраски не ограничено.
- Минимальная температура для нанесения: +5 °C.

Общие меры Предосторожности

- В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте - Безопасности опасного вещества для данного изделия.
- Во время работы с продуктами применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности

Хранение

Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытых емкостях, в сухом прохладном месте при температуре 5 -35 °C.

- Необходимо использовать средства индив .

Вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования, незамедлительно закрыть плотно контейнер!

Срок годности

36 месяцев со дня изготовления.

Гарантия качества

Производство, контроль качества, и осуществление поставок выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям. ООО TROTON. Зомбро