

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ



Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта	2-компонентный бесцветный эпоксидный грунт. Образует твердое и, в то же время, эластичное покрытие. Обеспечивает превосходную адгезию к поверхностным покрытиям. <ul style="list-style-type: none">✓ Обеспечивает превосходную адгезию покрытий.✓ Легкость смешивания компонентов и нанесения грунта.✓ Не требует шлифовки.✓ Превосходная адгезия к разного рода основам.
Применение	Особенно рекомендуется для грунтовки деревянных, бетонных и керамических поверхностей. Отличен под эпоксидные грунты и полиуретановые эмали.
Физико-химические данные	
Цвет продукта:	бесцветный
Блеск покрытия:	блеск
Твердые частицы:	40%
Плотность:	примерно 1,0 кг/дм ³
Теоретический расход:	примерно 20 м ² /дм ³ для толщины покрытия = 20 мкм
Способ нанесения	
Метод нанесения:	Безвоздушное напыление, кисть. Параметры безвоздушного напыления: диаметр сопла 0,33 – 0,43 мм давление в сопле 10 – 12 МПа
Пропорции смешивания компонентов:	Весовые части: (г) 100 : 40 Объемные части: (мл) 5 : 2 Грунт : Отвердитель
Смешивание:	Тщательно перемешать компоненты. Подождать 10 минут, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Не смешивать большее количество продукта, чем то, чем то, которое может быть израсходовано за время пригодности к применению.
Разбавитель:	В случае необходимости (грунтовка пористых оснований) допускается разжижение смеси с помощью разбавителя для эпоксидных систем Sea-Line® в количестве 20 - 30%.
Время пригодности смеси к применению:	8 часов (20°C)
Толщина слоя (WFT):	50 мкм мокрым методом
Толщина покрытия (DFT):	20 мкм сухим методом

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ



Отверждение покрытия	20°C
Время схватывания:	1 час
Сухость на ощупь:	5 часов
Сухость для транспортировки:	19 часов
Время нанесения очередного слоя:	мин. 5 часов
Количество слоев:	1-3 слоя
Условия безопасности и гигиены труда	Следует соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности Опасного Химического Вещества, а также соблюдать польские правила безопасности. Основным принципом является избегание попадания жидкого продукта на кожу и в глаза. Во время применения грунтовки в закрытых помещениях необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. Рекомендуется защита дыхательных путей, кожи и глаз. Следует соблюдать особую осторожность по противопожарной защите и взрывоопасности.
Хранение	Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых контейнерах, в помещениях при температуре 5-35°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования, контейнеры следует немедленно закрыть.
Срок годности	Основа (композит А) - 12 месяцев с даты производства. Отвердитель (композит В) -12 месяцев с даты производства.
Гарантия качества	Производство, контроль качества и реализация поставок отвечают требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.

Вся приведенная информация опирается на скрупулезные лабораторные исследования и многолетний опыт. Стабильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственность за конечные результаты при неправильном хранении или использовании наших изделий, а также при работе, несовместимой с добропорядочной практикой.

TROTON sp. z o.o., Зомброво.