

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компоненты продукта	ПОЛИЭФИРНАЯ МОДЕЛИРОВОЧНАЯ ШПАКЛЕВКА Отвердитель для МОДЕЛИРОВОЧНАЯ ПОЛИЭФИРНОЙ шпаклёвки	
Физико-химические данные	Цвет шпаклёвки: светло- красный (różowy) Степень глянца шпаклёвки: матовая Цвет отвердителя: красный Степень глянца шпаклёвки: матовая Цвет смеси: светло- красный	
Описание продукта	Универсальная полиэфирная шпаклёвка – это продукт универсального применения, легко поддающийся обработке и шлифовке. Обладает твёрдостью, эластичностью и высокой адгезией к различным основаниям.	
Процесс нанесения	Рекомендуемая для ремонта небольших и средних повреждений выше ватерлинии. Может быть применена ниже ватерлинии только в случае применения защитного слоя. Обладает высокой адгезией к таким основаниям, как полиэфирные пластики, акриловые двухкомпонентные грунты, сталь, оцинкованная сталь, алюминий, старые лаковые покрытия.	
Применение	ПРИМЕЧАНИЕ: Не наносить шпаклёвку непосредственно на реактивные грунтовки и однокомпонентные изделия из акрила и нитроцеллюлозы Пропорция смешивания компонентов: Весовые части: (г) Шпаклёвка: Отвердитель 100 : 2-3 Компоненты смешать до получения однородного цвета. Не смешивать компоненты в большем количестве, чем может быть использовано в течение срока пригодности к применению. Время нанесения после смешивания с отвердителем – 7-10 минут. Нанесение Наносить шпателем. Толщина одного слоя не должна превышать 5мм. Каждый последующий слой должен быть тоньше предыдущего приблизительно на 10%. Время отверждения 30 часа при 20°C. Температура ниже 20°C значительно продлевает время отверждения. При температуре < 10 °C шпаклёвка не полимеризуется.	
Подготовка основания	Поверхность обезжирить, отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 40-280. Удалить пыль и снова обезжирить. Соли и другие загрязнения смыть пресной водой.	

ПОЛИЭФИРНАЯ МОДЕЛИРОВОЧНАЯ ШПАКЛЕВКА



Дальнейшая работа

После отвердения поверхность отшлифовать:

- черновое шлифование: P80-P120,
- чистовое шлифование: P120-P240.

Чтобы получить полную водостойкость поверхности, надо ремонтируемую поверхность закрыть покрывающим слоем :

- полиуретановым слоем
- эпоксидным слоем
- полиуретановым слоем на основе изовталовых смол (гелкоут, топкоут)

На универсальную шпаклёвку можно нанести:

- полиэфирные и эпоксидные шпатлевки

Общие замечания

- В процессе работы обязательно использовать исправные средства индивидуальной защиты. Оберегать кожу и глаза.
- Обеспечить вентиляцию помещений.
- Сразу после окончания работы вымыть инструменты.
- **Запрещается превышать рекомендуемые дозы отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения продукта составляет +10°C.

Примечание: Для целей безопасности всегда следует поступать в соответствии с данными, приведёнными в "Паспорте безопасности опасного препарата" для данного продукта.

Хранение

Компоненты продукта хранить в герметично закрытых ёмкостях, в сухих и холодных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечного света.

Примечание: После применения ёмкости следует немедленно закрыть!

Оберегать отвердитель от перегрева!

Срок годности

Шпаклёвка - 12 месяцев со дня изготовления.

Отвердитель -12 месяцев со дня изготовления.

Гарантия качества

Производство, контроль качества и осуществление поставок соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля над качеством продукции. Однако, мы не несём ответственности за конечные результаты в случае неправильного хранения или применения наших изделий, а также работы без соблюдения правил честного ремесла.

ООО "ТРОТОН", г.Зомброво