

Техническая информация

Июнь 2011

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

SPRAY INTERTROTON RUST CONTROL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RUST CONTROL активная защита от коррозии благодаря эффективной системе лакировки 4 в 1 - грунт, антикоррозионная защита, краска, отделка. Быстросохнущий и хорошо кроющийся в один слой лак с отличной адгезией на любой поверхности (железо, металлические листы, оцинковка, медь, алюминий, дерево, камень, стекло, элементы со стекловолокна). Можно его наносить непосредственно на ржавчину. После высыхания лаковый слой эластичен, благодаря чему предохраняет от воздействия атмосферных факторов, воды и ультрафиолета, не тускнеет.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	белый, черный, красный, светло-серый, синий серебристый, зеленый, желтый
Блеск	полумат
Ёмкость:	400 мл
Вязкость:	0,94 g/ml
Давление паров:	3÷4 бар при 20°
Термостойкость:	от 10 до +20°С

Основания:

Полуматовые цвета и эффект молотка: не применять краски на основе синтетических смол (алкидных)

Цвета – чугун: не покрывать акриловыми лаками

Сушка:

Полуматовые цвета:

Сухой при касании: после 10 мин.

Полное высыхание: после 20 - 30 мин.

Готов к последующей лакировке: после 12 часов.

Цвета - чугун:

Сухой при касании: после 20 мин.

Полное высыхание: после 2 часов.

Готов к последующей лакировке: после 24 часов.

Эффект молотка:

Сухой при касании: после 5 мин.

Готов к последующей лакировке: после 1 часа.

Расход:

Полуматовые цвета:

до 2 – 3 м²

Цвета – чугуи и эффект молотка:

до 0,8 – 1 м²

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 824 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) представляет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л] продукта, готового для использования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Металлической щеткой очистить поверхность от ржавчины. В местах без ржавчины рекомендуется легко зашкурить поверхность наждачной бумагой. Поверхность должна быть сухой без загрязнений и жира. На пластиковых элементах следует применять грунт для пластмасс. Перед применением встряхнуть балончиком в течении 3 мин. Рекомендуется пробное напыление. Перед началом работ следует закрыть поверхность не предназначенную для лакирования. Напылять с расстояния 25 см. Применять только в сухую безветренную погоду или в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +10 до +25°C.

Внимание: в целях безопасности необходимо всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения от +10 до +25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

RUST CONTROL- 5 лет от даты производства.

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Устойчивая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении наших изделий, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

ООО «TROTON» г. Зомброво