

Техническая информация

Описание продукта:

Самополирующаяся необрастающая краска без содержания олова хорошо противостоит обрастанию. Прост в нанесении и обладает непродолжительным временем сушки.

Фасовка:

Одиночная фасовка 0,75 л. и 2,5 л.

Применение



Рекомендуется для защиты корпуса ниже ватерлинии. Подходит для всех типов судов до 40 узлов. Высокоэффективна на корпусах из стали, дерева и стеклопластика. Не подходит для корпусов из легких сплавов (алюминия).

Не наносить на алюминиевые поверхности.

Физико-химические характеристики

Цвет:

Черный, серый, темно-синий, зелёный, красный.

Степень глянца:

Матовый

Сухой остаток:

45 - 48% (в зависимости от цвета)

Теоретический расход:


~ 8 - 9 м²/дм³ при толщине (DTS) 50 μm

Подготовка поверхности

До нанесения лакокрасочного покрытия, все поверхности должны быть сухими и свободными от загрязнений. Удалить загрязнения с поверхности пресной водой под давлением (бесконтактная мойка). На чистую, сухую поверхность нанесите рекомендуемый эпоксидный грунт Sea-Line® (эпоксидный антикоррозионный или легкий грунт Sea-Line®) или на нетронутые поверхности совместимые с самополирующейся необрастающей краской.

Другие поверхности

Покрытие может наноситься и на другие поверхности



Нанесение:

Наносить безвоздушным способом или кистью/ валиком - позаботиться о достижении необходимой толщины сухого покрытия.

	20°C	10°C
На отлип:	1 часов	2 часов
Полная сушка:	5 часов	8 часов
Следующий слой:	Мин 5ч - макс 7дней	Мин 8ч - макс 7 дней
Спуск на воду:	Мин 12ч – макс 6 мес.	Мин 24ч – макс 6 мес.

Указанные временные интервалы должны рассматриваться только как рекомендуемые. Фактическое время высыхания может быть длиннее или короче в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски и т.д. Вся система может быть вписана в системный лист, где все параметры и специальные условия могли бы быть включены.



Общие меры

Предосторожности

- Минимальная температура для нанесения: +5 °С.
- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты при работе с продуктом. Защитные средства для дыхательных путей, кожи и глаз.
- Проветривать рабочее место.
- Очистить инструмент сразу же после завершения работы.

Внимание: В интересах безопасности, всегда действуйте в соответствии с данными в техническом описании.

Хранение

Составляющие продукта необходимо хранить в плотно закрытых емкостях, в сухом прохладном месте. Вдали от открытого пламени, источников тепла и прямых солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, незамедлительно закрыть плотно контейнер!

Хранить отвердитель вдали от источников тепла!

Срок годности

36 месяцев со дня изготовления.

Гарантия качества

Производство, контроль качества, и осуществление поставок выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям.

ООО TROTON. Зомброво